



05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Gościnną,11

NIP 1182099386 Regon 147284207

kom. telefon +48 664 785 955

<http://www.texchem.info.pl/>

KARTA PRODUKTU DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PLANDEKA 700 - typ TM

| Właściwość (Feature / Свойства) | Jednostka (Unit / Ед. изм) | Wartość (Value / Склад) | Norma (Norm / Норма) |
|--|-------------------------------|---|-------------------------|
| Surowiec tkaniny nośnej Fibre type of the basic fabric Тип ткани | | PES (poliester, полиэстер) | |
| Rodzaj przędzy Yarn Нить | dtex | 1100 | |
| Powłoka podstawowa Type of base coating Вид покрытия | | obustronnie PCV PVC both sides ПВХ с обеих сторон | |
| Powłoka ochronna - lakier (str. wierzchnia / str. spodnia) Lacquering (top side / back side) Лакирование (верхняя сторона / нижняя сторона) | | 1 / 1 błyszczący glossy блестящий | |
| Waga całkowita Total weight Общий вес | g/m ² | 700 | DIN EN ISO 2286-2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie - O/W Breaking strength – warp / weft Прочность на растяжение – O/W | daN/5cm | 340 / 300 | EN ISO 1421 meth. 1 |
| Wytrzymałość na rozdarcie - O/W Tear strength – warp / weft Сила разрыва – O/W | daN | 31 / 26 | DIN 53363 |
| Przyczepność Adhesion Адгезия | daN/5cm | 10 | EN ISO 2411 |
| Wytrzymałość termiczna Temperature resistance Температурная устойчивость | °C | -30 / +70 | DIN EN 1876-2 |
| Trwałość koloru Light fastness Светостойкость | | 7 - 8 | ISO 105 B02 |
| Palność Flammability Горючесть | mm/min. | < 100 | ISO 3795 |
| Szerokość Width Ширина | cm | 250 | |
| Standardowa długość rolki Standard roll length Стандартная длина рулона | m | 65 | |
| Zastosowanie Application Применение | | Plandeki truck covers тенты | |

Wszystkie podane wartości są danymi przybliżonymi.

All our technical characteristics are indicative.

Все значения являются приблизительными.