



05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego,  
ul. Gościnną,11

NIP 1182099386 Regon 147284207

kom. telefon +48 664 785 955

<http://www.texchem.info.pl/>

## KARTA PRODUKTU DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### PLANDEKA 900 - typ B6000

Właściwość (Feature / Свойства)	Jednostka (Unit / Ед. изм)	Wartość (Value / Склад)	Norma (Norm / Норма)
<b>Surowiec tkaniny nośnej</b> Fibre type of the basic fabric Тип ткани		PES (poliester, полиэстер)	
<b>Rodzaj przędzy</b> Yarn Нить	dtex	1100	
<b>Powłoka podstawowa</b> Type of base coating Вид покрытия		obustronnie PCV PVC both sides ПВХ с обеих сторон	
<b>Powłoka ochronna - lakier</b> (str. wierzchnia / str. spodnia) Lacquering (top side / back side) Лакирование (верхняя сторона / нижняя сторона)		1 / 1 błyszczący glossy блестящий	
<b>Waga całkowita</b> Total weight Общий вес	g/m <sup>2</sup>	900	DIN EN ISO 2286-2
<b>Wytrzymałość na rozciąganie - O/W</b> Breaking strength – warp / weft Прочность на растяжение – O/W	N/5cm	4000 / 4000	EN ISO 1421 meth. 1
<b>Wytrzymałość na rozdarcie - O/W</b> Tear strength – warp / weft Сила разрыва – O/W	N	600 / 500	DIN 53363
<b>Przyczepność</b> Adhesion Адгезия	N/5cm	100	EN ISO 2411
<b>Wytrzymałość termiczna</b> Temperature resistance Температурная устойчивость	°C	-30 / +70	DIN EN 1876-2
<b>Trwałość koloru</b> Light fastness Светостойкость		7 - 8	ISO 105 B02
<b>Palność</b> Flammability Горючесть	mm/min.	< 100	ISO 3795
<b>Szerokość</b> Width Ширина	cm	300	
<b>Standardowa długość rolki</b> Standard roll length Стандартная длина рулона	m	58	
<b>Zastosowanie</b> Application Применение		Plandeki kurtynowe Side curtains тенты	

Wszystkie podane wartości są danymi przybliżonymi.

All our technical characteristics are indicative.

Все значения являются приблизительными.